

Rohre

WERKSTOFF/LEGIERUNG		
333/75		sattgelb
375/27		rot
375/60		sattgelb
417/45		gelb
585/40		rot
585/260		gelb
750/40		rot (5N)
750/90		rosé (4N)
750/125		sattgelb (3N)
750/130		sattgelb (3N)
750/150		hellgelb (2N)
375 S3		weiß 1,5% Pd
585 S2		weiß 14% Pd
585 M		weiß 19% Pd
750 S		weiß 10% Pd
750 U		weiß 12,5% Pd
750 CHS		weiß 13% Pd
750 M		weiß 16% Pd
750 H8		weiß 5% Ni
PdAg 950/20		weiß
PtW 950		weiß
PtRu 950		weiß
PtPlus 950		weiß
PtCu 960		weiß
Ag 935		weiß
Feinsilber	Ag 4N	
Feinsilber 935	Ag 3N7	
AgNi0,15		
Feingold	Au 99,99%	

Weitere Legierungen auf Anfrage.
Für punzierfähige Legierungen: Gehaltstoleranzen entsprechend den Punzierungsbestimmungen.

LIEFERFORM	Außen- durchmesser mm	Wandstärken mm	Toleranzen	Oberfläche	Lieferzustand		Anwendungen
					Standard	Sonder	
Rundrohre, fugenlos	0,8 - 35,0	WD 0,2 - 5,0	DIN EN 12449	blank oder gebürstet	weich oder hart, gerade	gerichtet	Dekorative und industrielle Anwendungen, Medizin- technik, Mess- und Regeltechnik, Schreibgeräte, Musikinstru- menten- und Apparatebau
	0,8 - 6,0 (± 0,05)	0,2 - 1,4 > 1,4 - 2,5	± 0,03 ± 0,04				
	> 6,0 - 10,0 (± 0,06)	0,2 - 1,4 > 1,4 - 2,5	± 0,03 ± 0,04				
	> 10,0 - 18,0 (± 0,08)	0,2 - 1,4 > 1,4 - 1,6 > 1,6 - 2,0 > 2,0 - 2,5 > 2,5 - 3,0	± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08				
	> 18,0 - 35,0 (± 0,12)	0,2 - 1,4 > 1,4 - 1,6 > 1,6 - 2,5 > 2,5 - 4,0	± 0,05 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,10				

Auf Anfrage: AD < 0,8 mm bzw. > 35,0 mm / Sondergrößen bis max. AD 65,0 mm möglich sowie Wandstärken < 0,2 mm bzw. > 5,0 mm für Au und Ag.
Profilrohre z.B. viereckig oder oval auf Anfrage.
Fertigungslänge abhängig von AD und WD.